

# EMACO S80

## Tixotropiskt reparationsbruk för maskinell och handapplicering

Emaco S80 är ett färdigblandat cementbaserat och polymermodifierat reparationsbruk som blandas med vatten på arbetsplatsen. Bruket är tixotropiskt och lämpar sig både för hand och maskinell applicering. Emaco S80 fungerar utmärkt på vertikala, horisontella och ”under-upp” ytor och industri golv. Emaco S80 har god vidhäftning till betong, inget vidhäftningsskikt behövs, endast förvattning.

### Användningsområden

För större skador och ytor som behöver lagas ut i tjocklekar mellan 5-35 mm på exempelvis betong väggar, bropelare, undersidan av brobanor mm.

### Egenskaper

- Tryckhållfasthet >65 MPa vid 28 dygn.
- Böjdragshållfasthet 8 MPa vid 28 dygn.
- Tryckhållfasthet och E-modul speciellt anpassad för reparationsarbeten.

### Användning och förberedelse

För att resultatet ska bli bra krävs att den gamla ytan är väl rengjord från föroreningar och damm.

### Blandning

En säck Emaco S80 blandas med max 3.8-4,6 liter rent vatten. Blanda c:a 3-4 minuter tills massan är homogen och fri från klumpar.

### Potlife/öppethållande

C:a 45 minuter vid 20°C.

### Härdning

Fria ytor täcks snarast med våta säckar ellerliknande. När ytan tillstuvnat påföres membranhärdare. Använd Masterkure 113 eller Masterkure 112.

### Förpackning och lagring

Emaco S80 levereras i säckar om 25 kg.  
Lagras torrt.

### Färg

Betongfärg

### Hantering

EMACO S80 innehåller portlandcement vilket gör att den efter blandning med vatten är frätande. Använd lämplig skyddsutrustning. I övrigt hänvisas till separat varuinformation.

### Produktgaranti

Våra produkter är tillverkade under noggrann kontroll för att ge bästa kvalitet. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt våra tryckta anvisningar.