

# Modern Betong



Högeffektiv membranhärdare och dammbindare för betong

# 113

MASTERKURE 113 är en dammbindare för betong vid extrema krav på sprickbildning, efterhärdning och hydratation.

MASTERKURE 113 förhindrar på ett effektivt sätt sprickbildning i ett tidigt skede samt säkerställer en hög betongkvalitet i tätskiktet. Detta uppnås genom att förhindra fuktavgång från betongens yta under det tidiga skedet i cementens hydratation.

MASTERKURE 113 kan användas för härdning av cementbruk och betong och kan appliceras på både horisontella och vertikala ytor, inomhus och utomhus.

MASTERKURE 113 är också mycket effektiv som dammbindare på nya och gamla golv.

## Egenskaper

- Hög membranhärdningseffekt. Klarar ASTM:s krav även vid dosering av 0,09 liter per m<sup>2</sup>.
- Ersätter vattenhärdning eller täckning med plast folie.
- Tränger in i betongens porer vilket gör ytan lättare att hålla ren.
- Går att använda på ytor som skall målas eller beläggas med mattor eller dylikt.

## Användning

Vid användning som membranhärdare:

MASTERKURE 113 ska så snart som möjligt efter gjutning appliceras i ett jämt skikt som täcker hela ytan. Använd roller, skumplastraka eller lämplig sprututrustning. Ytan kan vara fuktig men utan fritt vatten.

Vid användning som dammbindare på gamla betonggolv:

Golvet dammsuges eller sopas omsorgsfullt varefter MASTERKURE 113 påföres i ett jämt skikt med spruta eller roller.

Inomhuslokaler ska ventileras väl vid applicering.

Effektivitet: 90%

Täckförmåga: 8-11 m<sup>2</sup>/ liter

Åtgång: 0,1 liter/m<sup>2</sup>

Torktid: 1-2 timmar

Tekniska data	
Färg och form	Klar gulaktig vätska
Densitet vid 20°C	990 kg/m <sup>3</sup>
Viskositet	Tjockflytande
Torrhalt	17-21%
Kloridhalt	<0,01%
Flampunkt	+40°C
Lagringstid	max 24 månader

## Hantering

MASTERKURE 113 innehåller terpentinersättning. Brandfarligt. Farligt vid inandning. Risk för skador efter ofta upprepad exponering.

Användning av produkten förutsätter god ventilation eller användning av lämpligt andningskydd. Får ej tömmas i avloppet. I övrigt hänvisas till separat varuinföring.

Vid stora krav på miljö se MASTERKURE 112 el. MASTERKURE 82.

## Förpackning och lagring

MASTERKURE 113 levereras i 10 liters plåtdunkar eller 210 liters fat.

MASTERKURE 113 kan lagras vid temperatur under 0°C.

## Produktgaranti

Alla produkter sålda av Modern Betong är tillverkade och kvalitetsskontrollerade av ISO 9001 certifierade fabriker.

Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt våra tryckta föreskrifter.