

EMACO T926

Snabbbindande reparationsbruk för betong

Emaco T 926 är ett snabbbindande reparationsbruk med naturlig ballast, avsett för reparation av ytor ständigt utsatta för trafik och där kort avstängningstid är viktig. Emaco T430 rekommenderas för lagningar med mycket höga krav på snabb hållfasthetstillväxt, t.ex. hårt trafikerade ytor och för ingjutningar av bultar och förankringar.

Egenskaper

- Har snabb hållfasthetstillväxt - c:a 12 MPa efter 2 timmar ger kort avstängningstid.
- Är ett lättarbetat snabbbindande bruk med hög hållfasthet och vidhäftning - ger en kostnadseffektiv och beständig reparation.
- Är färdig att användas - endast vatten tillsättes på arbetsplatsen.

Användning

Förberedelser

För att resultatet ska bli bra krävs att den gamla ytan är mekanisk bearbetad till en "rå" yta samt rengjord från smuts och damm. Kanter och hörn jämnas till. Se till att ytan är vattenmättad och att överskottsvatten avlägsnas före applicering av Emaco T926.

Blandning

En säck Emaco T926 blandas med c:a 3,5 liter rent vatten. Blanda c:a 3-4 minuter tills massan är homogen och fri från klumpar.

Tekniska data	Emaco T926
Kornstorlek	0 - 1,4 mm
Skiktjocklek	5 - 30 mm
Mängd vatten/säck	c:a 3 liter
Blandningsproportioner	8,3
Form & Färg	Grått pulver
Densitet, massa	c:a 2,0 kg/liter
Lufthalt	3-5%
Expansion	+0,0-max 0,2%
Tryckhållfasthet efter 28 dygn	65 MPa
Böjdraghållfasthet efter 28dygn	5 g/ cm ³

Primning

För att få bästa vidhäftning skuras först ett tunt skikt av Emaco T926 in i ytan. Slamma inte så stora ytor utan att massan hinner torka innan Emaco T926 appliceras.



Modern Betong



Applicering

Fyll i, dra av och bearbeta ytan till önskad finish allt i kontinuerlig följd.

OBS! Emaco T926 behåller sin arbetbarhet c:a 10 minuter vid 20°C. Vid användning av varmt blandningsvatten eller massa med styv konsistens förkortas tillstyvnadstiden.

Härdning

Spraya på en fin vattendimma på ytan så snart den härdnat. Ytan skall hållas fuktig under 1 timma efter gjutning. Vattendimma kan ersättas med våta rena säckar. Efter vattenhärdningen appliceras membranhärdare. Använd Masterkure 113 eller Masterkure 112.

Tänk på att

- Emaco T926 behåller sin arbetsbarhet endast c:a 10 minuter. Blandning och utförande måste därför planeras och förberedas noga så att arbetet kan genomföras utan avbrott. Gör en liten provblandning för att fastställa öppethållande tiden innan arbetet startas.
- Blandningskärl och redskap måste rengöras om uppehållen blir längre än 10 minuter.
- Massa som förlorat sin arbetsbarhet måste kasseras.

Förpackning och lagring

Emaco T926 levereras i säckar om 25 kg.

Lagras torrt.

Åtgång

För att lägga en yta på 1m² med skiktjocklek 10 mm går det åt c:a 20 kg Emaco T926.

Produktgaranti

Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO 9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta föreskrifter.