

MASTERKUR 84

Membranhärdare för betong

Användare

- Byggentreprenörer
- Golvindustrier

Effekten av Masterkure 84 på betong

Masterkure 84 tränger ner i betongens porer vilket resulterar i att vattnet i betongen inte avdunstar under härdningen. Detta ger ett effektivt skydd av betongytan och förhindrar uppkomsten av sprickor. När produkten torkar blir det ett färglöst skikt som täcker ytan.

Generellt

Att applicera Masterkure 84 sparar på arbetskostnader samt materialkostnader i form av plast för att täcka över ytan, metallisk film och sand. Masterkure 84 tillåter ordentlig härdning utan eftervattning. Och passar även för vertikala ytor samt ytor som kräver efterbehandling. Beroende på väder slits Masterkure 84 bort inom 5-6 veckor och kan även skuras bort med en hård borste.

Hantering

Masterkure 84 är vattenbaserad och är ej hälso- eller brandfarligt. Produkten får inte tömmas i avloppet. För övrig information se separat varuinformation.

Tekniska data	
Grund	herts emulsion
Densitet	0,993 kg/liter
Form	Flytande
Löslighet	Vatten
Fast innehåll	15%
pH	5-6
Förvaring	Skyddas från frost och tätt slutet.
Bäst före	1 år efter produktion
Åtgång	6-8 m ² med 1 kg
Förpackning	20 liters dunkar 210 liters fat

Förpackning och lagring

Masterkure 84 leveras i 25 liters dunkar eller i 210 liters fat. Produkten är färdig att användas och behöver inte späs ut. Lagras i temperaturer över 0°C. Lagringstid 12 månader i original förpackning.

Produktgaranti

Denna produkt är tillverkad och kvalitetskontrollerad av en ISO 9001-certifierad fabrik. Garanti gäller för produktens funktion under förutsättning att den används enligt Modern Betongs tryckta föreskrifter.

